



Väärispuidust terrassi paigaldamine ja hooldus	
Hoiutingimused	Terrassimaterjal ladustada varju all, varajatult otsese päikesevalguse eest.
Lõikamine	Cumaru, Garapa, Ipe, Tiikpuu, Massaranduba on tihke puit, seega tuleb kasutada kvaliteetseid lõiketerasid, mis suudaks puitu läbistada. Pärast laua järkamist katta laua otsad 24h jooksul spetsiaalse õlivahaga, et vältida hilisemaid otsalõhede tekkimisi. Soovitame Osmo 5735 õlivaha terrassilaua otste kaitseks.
Paigaldamine	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soovitame kruviaugud ette puurida verseng puuriga, kuna eksootiline puit on väga kõva ning vastasel korral võib kruvi murduda. 2. Jäta piisav vahe puidu paisumiseks (soovitame ca 8 - 10mm terrassilaua vaheks) seda selleks, et tagada piisav paisumise ruum ja õhuringlus, mis soodustab terrassil kiiremini kuivada. 3. Aluslaagiks soovitame kasutada eksootilist väärispuitu, näiteks Angelim Pedrat. Seda selleks, et eksootilise terrassipuidu paisumine ja kahanemine oleks võrdne aluslaagi paisumise ja kahanemisega. 4. Aluslaagi sammuvaheks võiks jääda 350 - 500mm. 5. Soovitame terrassi ehitada selliselt, et jääks piisav vahe õhuringluse jaoks, mis aitab puidul paremini kuivada ja väldib hilisemaid niiskuse kahjustusi. Kui oled otsustanud terrassi ehitada varajatud kruvikinnitusega Camo terrassi küljkruvimise adapteriga või läbi laua kinnitusega, siis soovitame terrassi ja aluslaagi vahel kasutada Sihga kummiriba KompeFix II K, mis jätab piisava vahe õhuringluse jaoks. Terrassimaterjali on võimalik kinnitada ka Sihga klamberkinnitusega, sellisel juhul eraldi kummiriba paigaldada vaja ei ole. 6. Selleks, et puitu kaitsta mädaniku ja hallituse eest, võiks terrass olla ventileeritav 3 küljest. 7. Enne paigaldamist veenduda, et paigaldatakse terrassilaua pealmise pool ülespoole. <p>AS MASS müüb terrassimaterjali sile/rihvel ja sile/sile. Sile/rihvel terrassilaua puhul on sile pool pealne pool. Sile/sile terrassilaua puhul valida endale visuaalselt sobivam pool. Pealmisel poolel esineb vähem puidule iseloomulikke iseärasusi nagu oksakohad ja pinna karedus.</p> <p><i>NB! Eksootilise puidu keskmine paisumine/kahanemine on ca 4-6mm, sõltuvalt kliimast ja ilmastikuoludest.</i></p>

Hooldamine	<p>1. Väärispuidust terrassi tuleb hooldada spetsiaalse eksootilise väärispuidu õliga, sest eksootilised puidud on tihedama tekstuuriga ja õli imenduvus on teistsugune, mis Euroopas kasvavatel puudel. Näiteks Osmol on hea valik õlisid eksootilisele puidule. Soovitame kasutada UV-kaitsega õli. Õli pealekandmisel on kõige paremaks töövahendiks pintsel. Terrass õlitada laud-laua haaval ning mitte unustada ristlõikeotsi.</p> <p>2. Terrass tuleb enne kasutusele võttu puhastada ja õlitada 3-4 korda järjest (pärast õli pealekandmist tuleks 20-30 minutit) oodata või kui puidul on pärast õli kuivamist niiskust hülgev (veepiisad moodustavad materjali peal tilgad), siis on see täielikult terrassiõliga küllastunud. Üleliigne õli tuleks puuvillase lapiga ära pühkida. Kui üleliigne õli pinnale jätta, siis jääb terrass laiguline. Selleks, et terrass püsiks aastakümneid ilus tuleb terrassi õlitada 2 x aastas. Kevadel õlitada pinda järjest 2-3 korda ja sügisel niisamuti. Parim aeg selleks on kui õhutemperatuur on juba üle +10 kraadi. Sobilik ilm võiks olla tuulevaiksem ja mitte vihmane, sest kui värskest õlitatud pinnale sajab vihm, jäävad hiljem näha veelaigud.</p> <p>3. Enne talveperioodi puhastada terrassilt puulehed ja aiafurniture (k.a lillepotid jms), et soodustada õhuringlust, mis võimaldab terrassilaua kiiremini kuivada. Talveperioodil kui terrassil on palju lund on soovitatav terrass lumest puhastada, et puit saaks hingata.</p> <p>4. Iga pind muutub ilmastiku ja inimtegevuse tagajärjel määrdunuks. Aja jooksul terrassile kogunenud liiv, muld, toiduplekid jms tuleks kord aastas puhtaks pesta kas leige seebiveega või survepesuga.</p> <p>5. Eksootilisest puidust terrassid kestavad aastakümneid, selleks et nende värvi ja ilmet värskendada soovitame aeg-ajalt, näiteks 5-8 aasta tagant terrassipind üle lihvida jämedateralise lihvpaberiga (kasuta alates nr 80-st lihvpaberit ning siis kord- korralt minna üle peenemateralisema lihvpaberi peale, nii, et iga järgmine lihvimine eemaldaks eelmise lihvpaberi poolt tekitatud kriimustused). Lihvimiskordade vahel pühi pinnalt tolm, kasutades selleks spetsiaalset pehmet lappi ja viimaks enne õlitamist puhastada pind korralikult tolmust jms ning seejärel õlitada pind 2-3 korda.</p> <p>NB! Kasutatud lappe mitte jätta terrassile vedelema. Lapid tuleb kindlasti kokku korjata ja panna veeämbrisse, kuna õliga imunud lapid on isesüttivad</p>
-------------------	--