



Toodetavate spoonsärkide kvaliteedinõuded:

## A kvaliteet

- Liide vastavalt soovile - raamatliide (bookmatch) sega (mixmatch) või järjestikliide (slipmatch),
- Tekstuur vastavalt soovile – tangentsiaalne või radiaalne,
- Särgi ulatuses lamellid ühe laiused, lamellid ühest pakist,
- Lamelli laius 60-250+ mm,
- Toon ühtlane,
- Lubatud minimaalsed puidu eripärasused,
- Ei ole lubatud järgnevaid defekte (värvimuutus, must oks, kinnine oks suurem kui 5mm läbimõõduga, lõhed, säsikiir ja „peegel“(Tamm))

## AB kvaliteet

- Liide vastavalt soovile - raamatliide (bookmatch) sega (mixmatch) või järjestikliide (slipmatch),
- Tekstuur vastavalt soovile – tangentsiaalne või radiaalne,
- Särgi ulatuses lamellid ühe laiused, lamellid ühest pakist, äärmised lamellid võivad olla teisest pakist ja erineva laiusega,
- Lamelli laius 60-250+ mm,
- Tooni kõikumine lubatud,
- Lubatud enamus puidu eripärasusi,
- Ei ole lubatud järgnevaid defekte (must oks, kinnine oks suurem kui 20mm läbimõõduga, lõhed, säsikiir ja „peegel“(Tamm))

## B kvaliteet

- Liide - Segaliide (randommatch)
- Tekstuur ei ole määratud,
- Särgi ulatuses lamellide laiused võivad erineda, lamellid võivad pärineda erinevatest pakkides,
- Lamelli laius 40+ ,
- Suur tooni kõikumine lubatud.
- Lubatud kõik puidu eripärasused,
- Ei ole lubatud järgnevaid defekte (lahtine oks, lõhed)